

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE technical specification

Fluting FL - PANFLUT

GRAMATURA grammage g/m ² ISO 536	100 ± 3%	105 ± 3%	110 ± 3%	112 ± 3%	115 ± 3%	120 ± 3%	125 ± 3%	127 ± 3%	130 ± 3%	135 ± 3%	140 ± 3%	145 ± 3%	150 ± 3%	160 ± 3%	165 ± 3%	170 ± 3%
VLAGA moisture content % ISO 20287	7,5 ± 1,5	7,5 ± 1,5	7,5 ± 1,5	7,5 ± 1,5	7,5 ± 1,5	7,5 ± 1,5	7,5 ± 1,5	7,5 ± 1,5	7,5 ± 1,5	7,5 ± 1,5	7,5 ± 1,5	7,5 ± 1,5	7,5 ± 1,5	7,5 ± 1,5	7,5 ± 1,5	7,5 ± 1,5
CMT N ISO 7263	172 ± 5%	177 ± 5%	187 ± 5%	189 ± 5%	192 ± 5%	198 ± 5%	205 ± 5%	208 ± 5%	213 ± 5%	218 ± 5%	229 ± 5%	234 ± 5%	239 ± 5%	250 ± 5%	255 ± 5%	260 ± 5%
SCT kN/m ISO 9895	1,70 ± 5%	1,72 ± 5%	1,85 ± 5%	1,91 ± 5%	2,01 ± 5%	2,16 ± 5%	2,24 ± 5%	2,27 ± 5%	2,32 ± 5%	2,37 ± 5%	2,47 ± 5%	2,52 ± 5%	2,58 ± 5%	2,68 ± 5%	2,73 ± 5%	2,78 ± 5%

Uvjeti ispitivanja / test condition: 23°C, 50% r.v.